Universal Hartlötpulver

Kat.-Nr. 0435

Gebrauchsfertiges Universal-Hartlöt- Flussmittel, mit entionisiertem Wasser pastös anmischbar

DIN EN 1045: FH21

Kundenmehrwert

- Flussmittel zum Hartlöten von Stahl, Edelstahl, Kupfer und Messing
- Großes Einsatzspektrum
- Gute Handhabung
- Arbeitstemperatur 750° C bis 1100° C
- Für Messing- und Kupferlote

Technische Daten

Aussehen	pulverförmig, hellrot
Wasserlöslichkeit:	bedingt löslich
Mind.-haltbar. Mon.	12 Monate

Anwendungsverfahren (empfohlen)

Hartlöten von Eisenwerkstoffen, Edelstählen, Kupfer- und Messingwerkstoffen, Einsatz als Pulver oder frisch angerührte Paste

Verpackungseinheiten

☒ Dose / 250 ml	☐ Dosierflasche / ml	☐ Sprühflasche / ml
☐ Granulat /Größe	☐ Dosierstift / ml	☐ Spritze / ml

EMIL OTTO Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22
Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0 – Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15

Die in unseren Beschreibungen genannten Daten sind typische Werte. Sie dienen zu Ihrer Information, stellen aber keine Spezifikation oder Zusicherungen von Eigenschaften im Sinne von Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen dar. Gleiches gilt für die anwendungstechnischen Hinweise, diese sind unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren oder Zwecke.

Version 07/2021